



Intensivpflegeöl. Zur Nachimprägnierung geölter Böden. Durch den hohen Ölanteil werden selbst stark ausgemagerte geölte Böden bei einmaliger Anwendung wieder in den ursprünglichen optischen Zustand versetzt. Besonders geruchsarme Rezeptur.

- Zur Pflege stark ausgelaugter, offenporig geölter Oberflächen
- Speziell zur Nachimprägnierung nach einer Intensivreinigung
- Ideal zur vollflächigen Pflege oder partiellen Ausbesserung
- Erhält die rutschhemmenden Eigenschaften von geölten Böden

Einsatzbereich:

Geeignet zur Pflege von stark ausgelaugten geölten Holzfußböden. Nicht verwenden auf nicht saugfähigen UV geölten Produkten.

Produktdaten

Art.-Nr.

10466



1 l

5 l



6

4



480

120

Festkörper

89,8 ±2%

Inhaltsstoffe

modifizierte Pflanzenöle, aliphatische Kohlenwasserstoffe, bleifreie Trockenstoffe

Lagerung und Transport

36 Monate lagerstabil. Nicht frostempfindlich.

GISCODE

Ö40+

Verarbeitungshinweise

- Allgemeine und ggf. produktspezifische Arbeitsschutzbestimmungen beachten. Nähere Hinweise finden sich GISCODE bezogen in den Betriebsanweisungen, die unter www.wingis-online.de erhältlich sind.

Verdünner

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt und darf nicht verdünnt werden!

Auftragsgerät/Materialverbrauch

LOBATOOL Flächenspachtel oder Tuch / 10-30 ml/m² (30-100m²/l) je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Egalisieren mit LOBATOOL Spezial-Pad beige.



Verarbeitungshinweise

Trocknungszeit

- Egalisieren nach 30-60 Min.
- Vorsichtig begehbar nach 4-6 Stunden.
- Volle Belastbarkeit und Abdeckung nach 12 Stunden.

Anwendung:

ParkettOil Pro kann nur auf saugfähigen Untergründen angewendet werden, z.B. stark ausgemagerte Böden oder nach Intensivreinigungen. Ein maschinelles Egalisieren ist unbedingt erforderlich.

Genutzte Böden mit Gebrauchspuren

Durch eine gründliche Reinigung mit LOBACARE® Cleaner oder LOBACARE® ParkettSoap, bei Bedarf auch durch maschinelles Egalisieren mit leicht abrasiven Pads (beige/grün) vorbereiten. Nach vollständiger Trocknung ParkettOil Pro auftragen und nach einer Einwirkzeit von ca. 30-60 Minuten die gesamte Fläche mit einer Einscheibenmaschine und untergelegtem LOBATOOL Spezial-Pad beige egalisieren.

Auf größeren Flächen

ParkettOil Pro direkt auf ein LOBATOOL Spezial-Pad beige auftragen. Mit Unterstützung einer Einscheibenmaschine das Öl einmassieren. Ca. 20 Min. einwirken lassen. Egalisieren mit einem neuen (trockenen) LOBA Spezial-Pad beige.

Wichtige Hinweise

Getränkte Lappen, Pads und andere Arbeitsmittel in geschlossenen Behältern aufbewahren, Öl in Verbindung mit Schleifstaub, Stofflappen u. ä. mit Wasser anfeuchten oder in einem verschließbaren Eimer aufbewahren bzw. brandsicher entsorgen - ansonsten Selbstentzündungsgefahr.



Allgemeine Hinweise

Reinigung der Arbeitsgeräte: Arbeitsgeräte mit Lösemitteln, wie z. B. Pinselreiniger reinigen.

Trocknungszeit: Die angegebenen Trocknungszeiten gelten bei +20°C und 55% bis 65% relativer Luftfeuchtigkeit, sowie sorgfältiger Belüftung der Arbeitsräume, frei von Zugluft. Tiefere Temperaturen, höhere rel. Luftfeuchtigkeit, schlechte Belüftung führen zu Trocknungsverzögerungen. Vor Erreichen der Endhärte nicht feucht reinigen und keine Teppiche auflegen. Zur Abdeckung der Oberfläche vor Erreichen der Endhärte LOBATool Cover 400 verwenden. Produktspezifische Angaben finden sich in den jeweiligen Technischen Informationen.

Wechselwirkungen: Weichmacherhaltige Materialien wie z. B. Teppichunterlagen, Möbelfüße, Stuhlrollen, elastische Parkett- und Montageklebstoffe können zu Erweichungen und Verfärbungen führen. Ablagerungen in Fugen können ursächlich für haptische und optische Beeinträchtigungen sein. Belastungen mit Haarfärbemitteln, Gummireifen von Autos, Krafträdern, Fahrrädern und ähnlichem können zu dauerhaften, irreversiblen Verfärbungen der Oberfläche führen.

Die Informationen in diesem Dokument und alle weiteren Hinweise und Empfehlungen, die wir zur Beratung des Verarbeiters abgeben, sind das Ergebnis bisheriger Erfahrungen und beziehen sich auf Normbedingungen. Aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen entbinden wir den Anwender nicht davon, Eigenversuche durchzuführen oder sich technische Beratung durch Rücksprache mit der LOBA-Anwendungstechnik einzuholen. Empfehlungen der Belagshersteller und aktuelle Normen sind zu beachten. Unsere Haftung und Verantwortung richtet sich ausschließlich nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und wird weder durch diese Information, noch durch unsere Beratung erweitert. Mit Erscheinen einer neuen technischen Information verliert die alte ihre Gültigkeit.

